

## Domáce pranie | EN ISO 3758

### PRANIE



Normálne pranie na 60°C



Normálne pranie na 40°C



Šetrné pranie na maximálne 60°C



Šetrné pranie na maximálne 40°C



Šetrné pranie na maximálne 30°C



Iba ručné pranie / max. 40°C / šetrné zaobchádzanie



Neprať!

## Domáce pranie | EN ISO 3758

### BIELENIE



Nebieliť chlórom!

### PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ



Chemické čistenie tetrachlóretylénom, monofluórtrichlórmétánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pri symbole F



Chemické čistenie trifluótrichlóretánom a technickým benzínom



Šetrný proces pri čistení ozn. symbolmi P a F



Výrobok sa nesmie chemicky čistiť!

## Domáce pranie | EN ISO 3758

### SUŠENIE



Sušenie v bubnovej sušičke / normálna teplota



Sušenie v bubnovej sušičke / nižšia teplota (50° - 60°C max.)



Nesušiť v bubnovej sušičke!

### ŽEHLENIE



Maximálne 200°C



Maximálne 150°C



Maximálne 110°C bez pary / žehlenie s parou môže pôsobiť nenávratné poškodenie



Nežehliť! / Nepoužívať paru!

## Priemyselné pranie | EN 15.797 (procedúra 8)



Metóda popísaná v tomto medzinárodnom štandarde simuluje dopad priemyselného prania na pracovný odev.

Štandard špecifikuje testovacie procedúry a vybavenie, ktoré môže byť použité na hodnotenie pracovných odevov, ktoré majú byť priemyselne prané. Každá pracia procedúra predstavuje jedno priemyselné pranie. Slúžia ako základ pre testovanie relevantných vlastností, akými sú rozmerová stabilita, farebná stálosť, krčivosť a vytváranie záhybov v miestach zošitia.

Štandard taktiež špecifikuje dve sušiacie/dokončovacie procedúry:

- Sušenie v bubnovej sušičke
- Žehlenie resp. vyrovnávanie vzniknutých záhybov v tunely alebo na figurínach

Kompletný prací test pozostáva z pracej a sušiacej/dokončovacej procedúry. Pri **procedúre 8** tohto štandardu sa odev perie pri teplote 75°C a následne sa suší v bubnovej sušičke. SIOEN multi-normové oblečenie je vhodné pre priemyselné pranie a jeho ohňu vzdorné vlastnosti sú testované po vykonaní minimálne 50 pracích a sušiacich cyklov (alebo po 100 cykloch). Konformita s certifikovanými ohňu vzdornými štandardmi je preto garantovaná aj po vykonaní uvedeného počtu pracích a sušiacich cyklov.